

## Technical Data Sheet

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe 100 % PES / 1100 dtex

DIN ISO 2060 : 1994

Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht

1050 g/m<sup>2</sup> ISO 2286/2 : 2016

Lacquering / Vernis / Lackierung

1/1

Embossing / Kalanders / Calandre / Lackierung

Glossy

Breaking strength Warp

4000 N/5cm/1

ISO 1421/1 : 2016

Treksterkte Ketting

Résistance rupture Chaîne

Hechtzugkraft Kette

Breaking strength Weft

4000 N/5cm

ISO 1421/1 : 2016

Treksterkte Inslag

Résistance rupture Trame

Hechtzugkraft Schuss

Tear strength Warp

600 N

DIN 53363 : 2003

Scheurweerstand Ketting

Résistance à la déchirure Chaîne

Weiterreisskraft Kette

Tear strength Weft

500 N DIN 53363 : 2003

Scheurweerstand Inslag

Résistance à la déchirure Trame

Weiterreisskraft Schuss

Adhesion / Hechting

Adhérence / Haftung

Temperature resistance  
Temperatuursbestendigheid  
Tenue à la température /  
Temperatuursbestendigheid

30/+70 °C EN 1876/1 : 1998

Light fastness  
(Except white and  
(half-)transparent)

7-8 ISO 105 B02 : 2014

Lichtechtheid  
(Uitgezonderd wit en (half-)  
transparent)

Tenue à la lumière  
(Excepté en blanc et (semi-)  
transparent)


Lichtechtheid (Ausnahme weiss und  
(semi-)transparent)

Fire behaviour / Brandgedrag

Reaction au feu /  
Brennverhalten

< 100 mm/min  
ISO 3795 : 1989

Application ->  
Geotextile/Geomembrane



# B6903

## TENSILE ARCHITECTURE

Directly weldable PVC coated polyester fabric  
Flame retardant, Anti-bacteria and UV treated.




## Colours

Other colours and widths on request.



1815 - Sandstone



9909 - White